



weber.tene silikonputz

Декоративна силіконова штукатурка

Переваги та властивості:

- високопаропроникна;
- довговічна;
- самоочисна;
- особливо стійка до забруднень та атмосферних впливів;
- водовідштовхувальна;
- стійка до дії лугів і вихлопних газів;
- стійка до впливу ультрафіолетового випромінювання;
- тонується в яскраві кольори;
- гідрофобна поверхня;
- високоеластична;
- морозостійка.



weber.tene silikonputz

- тонкошарова декоративна пастоподібна штукатурна суміш на

основі водної дисперсії силіконових полімерів, яка характеризується високою еластичністю та паропроникністю, особливою стійкістю до механічних навантажень та ультрафіолетового випромінювання, стійка до впливу мікроорганізмів, армована мікрволокном, зі структурою «короїд» та «камінцева».

Високоякісна декоративна штукатурка призначена для зовнішньої та внутрішньої обробки мінеральних основ, виконаних цементними, цементно-вапняними, вапняно-цементними штукатурками і шпаклівками, бетонних поверхонь, базових штукатурних шарів фасадних систем всередині та зовні приміщень.

Для створення декоративно-захисного шару на поверхні теплоізоляційних фасадних систем

Weber.therm з пінополістирольними та мінераловатними плитами утеплювача.

weber.tene silikonputz

Технічні характеристики:

Колір	Білий, тонується відповідно до колірної палітри Weber Color Spectrum, RAL, NCS та інших систем
Витрата*	
Короїд 1,5мм	2,5 кг/м ²
Короїд 2,0 мм	3,0 кг/м ²
Короїд 3,0 мм	3,5 кг/м ²
Камінцева 1,0 мм	2,5 кг/м ²
Камінцева 1,5 мм	3,0 кг/м ²
Камінцева 2,0 мм	3,5 кг/м ²
Температура нанесення (основи, повітря, матеріалу)	Від +5 ⁰ С до +30 ⁰ С
Температура експлуатації	Від -50 ⁰ С до +70 ⁰ С
Стійкий до впливу опадів, не раніше	24 год.
Міцність зчеплення з основою (бетон)	≥1,0 МПа
Паропроникність, μ	42
Зберігання	12 місяців з дати виготовлення за умови зберігання в заводській закритій упаковці при температурі від +5 до +30 °С, захищати від сонячних променів, уникати заморожування матеріалу

* Витрата визначається рівністю основи, досвідом і кваліфікацією виконавця робіт і може відрізнятися від зазначених значень.

Підготовка основи:

На будівлі повинна бути встановлена водостічна система, підвіконні відливи і закриті парапети дахів. Основа повинна бути міцною, чистою, сухою (залишкова вологість основи не більше 6%), рівною (відповідати СНІП 3.04.01-87 та ДБН В.2.6-22-2001), очищеною від висолів, вапняного нальоту, жирів і інших забруднень. Основа не повинна містити покриттів, що відшаровуються. Нерівності основи не повинні перевищувати 0,5 мм + розмір зерна штукатурки. Для вирівнювання поверхні рекомендується використовувати штукатурки **weber.vetonit 414** або шпаклівку **weber.vetonit VH**. Сильно вбираючі основи рекомендується попередньо обробити ґрунтовкою **weber.prim multi**. За 24 години до нанесення декоративної штукатурки поверхня ґрунтується за допомогою тонуючої ґрунтовки **weber.prim S&S**.

Підготовка матеріалу.

weber.tene silikonputz перед використанням необхідно перемішати, при необхідності додати до 5% води за масою. Для запобігання різнотону поверхні матеріали з різних партій рекомендується перемішувати в одній великій ємності (змішуючи по одному відру з різних партій).

Виконання робіт.

Роботи рекомендується виконувати при температурі не нижче +5°C і не вище +30°C, не рекомендується виконувати штукатурні роботи під прямими сонячними променями, під час дощу і при сильному вітрі. Рекомендований коефіцієнт яскравості не менше 25. Риштування рекомендується закривати за допомогою фасадної захисної сітки або плівки.

Штукатурку необхідно наносити на основу за допомогою гладилки з нержавіючої сталі, тримаючи під кутом 60% до поверхні. Товщина нанесення повинна дорівнювати розміру зерна. Фактура поверхні формується за допомогою пластикової терки, яку необхідно розташувати паралельно до поверхні. Для запобігання різнотону поверхні рекомендується користуватися тертками одного типу, затирання поверхні виконувати в одному напрямку. Стики необхідно притирати в сирому стані.

Надлишки в'язучого з терки забороняється повертати назад в ємність з матеріалом. Забороняється змочувати поверхню терки водою.

Для створення багатобарвних декоративних покриттів або при необхідності перервати роботу рекомендується використовувати малярську стрічку. Стрічку наклеїти на місце, де ви бажаєте завершити покриття, нанести матеріал і формувати фактуру поверхні з заходом на стрічку. Після завершення роботи видалити стрічку. При поновленні робіт наклеїти стрічку на границю штукатурного покриття і стикувати новий декоративний шар. Після стикування малярську стрічку видалити.

Слід оберегти матеріал від дощу протягом 24 годин (при температурі навколишнього повітря +20 ± 2°C). Крім того, слід враховувати уповільнене висихання матеріалу при високій вологості і низьких температурах.

Для перефарбовування **weber.tene silikonputz** рекомендується використовувати акрилову фарбу **weber.ton silikon**.

Допускається нанесення штукатурки за допомогою стиснутого повітря і фарбопульта, розмір сопла повинен становити не менше 3-х розмірів зерна декоративної штукатурки.

Очищення інструменту.

Очищення рук, інструменту і тари необхідно проводити теплою водою безпосередньо після закінчення роботи.

Правила безпеки.

При роботі необхідно використовувати гумові рукавички. Уникати контакту зі шкірою та очима, при попаданні в очі промити великою кількістю води, при необхідності звернутись до лікаря. Берегти від дітей!

Інструкція з утилізації.

Матеріал потрібно утилізувати як будівельні відходи. Матеріал не можна спускати в каналізацію. Відро утилізувати як звичайне сміття.

Зберігання.

12 місяців з дати виготовлення за умови зберігання в заводській закритій упаковці при температурі від +5 до +30°C, захищати від сонячних променів, уникати заморожування матеріалу