

Технічний опис матеріалу

Сфера застосування:

- створення декоративно-захисного шару на поверхні теплоізоляційних фасадних систем Weber.therm
- створення декоративного шару зовні та всередині приміщень

Переваги:

- високопаропроникна та високоеластична
- довговічна
- морозостійка та самоочисна
- особливо стійка до забруднень та атмосферних впливів
- водовідштовхувальна, стійка до дії лугів і вихлопних газів
- стійка до впливу ультрафіолетового випромінювання
- тонується в яскраві кольори



Силікатно-силіконова паропроникна готова до використання декоративна штукатурка, що може наноситись в системах утеплення як з мінеральної вати так і пінополістиролу

Призначення

weber.tene Extra Clean - тонкошарова декоративна пастоподібна штукатурна суміш на основі рідкого калієвого скла, яка характеризується високою паропроникністю еластичністю, високою стійкістю до механічних навантажень та ультрафіолетового випромінювання, стійка до впливу мікроорганізмів, армована мікрОВОЛОКНОМ, зі структурою «коріод» та «камінцева» .

Високоякісна декоративна штукатурка призначена для зовнішньої і внутрішньої обробки мінеральних основ, виконаних цементними, цементно-вапняними, вапняно-цементними штукатурками і шпаклівками, бетонних поверхонь, базових штукатурних шарів фасадних систем всередині та зовні приміщень.

Склад

Модифікована силікатно-силіконова дисперсія, мінеральний заповнювач (мармурова крихта), хімічні добавки.

Технічні та робочі характеристики

Технічні характеристики:

Колір	Білий, тонується відповідно до колірної палітри Weber Color Spectrum, RAL, NCS та інших систем
Ґрунтуючий засіб	weber.prim akril, weber.prim S&S
Температура використання (повітря, основи, матеріалів)	від +5 °C до +30 °C
Температура експлуатації	від -50 °C до +70 °C
Стійка до впливу опадів, не раніше	24 год.
Міцність зчеплення з основою (бетон)	≥0,6 МПа
Морозостійкість, не менше	100 циклів
Витрата*	Камінцевої: 1,0 мм-2,1 кг/м ² ; 1,5 мм-2,5 кг/м ² ; 2,0 мм-3,0 кг/м ² Коріоду: 1,5 мм-2,3 кг/м ² ; 2,0 мм-2,7 кг/м ² ; 3,0 мм-3,5 кг/м ²

* - Витрата матеріалу залежить від ступеню рівності основи та професійних навичок виконавця робіт

Робочі та технічні характеристики наведені в таблиці дійсні за температури повітря +20 °C та відносні вологості не більше 60%. В разі відхилень від умов в процесі виконання робіт та після їх закінчення, фактичні показники можуть відрізнятись від наведених.

Виконання робіт

Підготовка основи:

Підготовку основи виконують відповідно до ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути міцною, стабільною, очищеною від пилу, бруду, мастил, жирів та інших речовин, що здатні вплинути на міцність зчеплення з основою. Нестабільні та неміцні ділянки основи слід видалити та виконати ремонтні роботи. Нерівності основи не повинні перевищувати 0,5 мм + розмір зерна штукатурки. Для вирівнювання поверхні рекомендується використовувати штукатурки weber.vetonit 414 або шпаклівку weber.vetonit VH. Сильно поглинаючі основи рекомендується попередньо обробити ґрунтовкою weber.prim multi. За 24 години до нанесення декоративної штукатурки поверхня ґрунтується за допомогою тонуючої ґрунтовки weber.prim akril або weber.prim S&S.

Технічний опис матеріалу

Підготовка матеріалу:

Weber.tene Extra Clean перед використанням необхідно перемішати, при необхідності додати до 5% води за масою. Для запобігання різнотону поверхні матеріали з різних партій рекомендується перемішувати в одній великій ємності (змішуючи по одному відру з різних партій).

Спосіб застосування:

Розчинова суміш наноситься на основу за допомогою гладилки або шпателя з нержавіючої сталі на товщину зерна заповнювача. Надлишки розчинової суміші слід видалити, тим самим вирівнявши нанесений шар. На стадії початкового схоплювання виконується формування фактури декоративної штукатурки за допомогою пластикової терки. Формування фактури «камінцева» виконується круговими рухами, «короїд» - круговими, горизонтальними, вертикальними або комбінованими рухами. Штукатурку необхідно наносити безперервним методом. З метою усунення стиків і нерівномірності фактури кожна нова порція матеріалу повинна з'єднуватися зі свіжою порцією шойно нанесеної розчинової суміші. У разі неможливості нанесення матеріалу в один підхід робочу поверхню слід розділити на захватки методом рівного відсікання, використовуючи малярну стрічку. Після нанесення та формування фактури стрічку слід видалити із залишками штукатурки. Слід оберегати матеріал від дощу протягом 24 годин.

Для перефарбовування Weber.tene Extra Clean рекомендується використовувати силіконову фарбу weber.ton silikon.

Допускається нанесення штукатурки за допомогою стиснутого повітря і фарбопульта, розмір сопла повинен становити не менше 3-х розмірів зерна декоративної штукатурки.

При проведенні робіт в умовах низьких температур і підвищеної вологості час висихання штукатурного шару може збільшитися. Не допускається проведення робіт під час атмосферних опадів, сильного вітру, прямого сонячного впливу без використання спеціальних захисних конструкцій, які обмежують вплив атмосферних факторів.

Під час виконання робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування (див. на сайті weber.ua), а також нормативних документів, що регулюють процес виконання облицювальних робіт.

Очищення інструменту

Очищення спец. одягу інструменту та тари необхідно проводити теплою водою безпосередньо після закінчення роботи.

Правила безпеки

Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру – змити водою, використовуючи мило. У випадку появи подразнення – звернутися до лікаря.

При виконанні робіт рекомендується використовувати індивідуальні засоби захисту (захисні рукавиці, окуляри, спец. одяг). Уникайте вдихання пилу, що утворює продукт. Під час виконання робіт у приміщенні необхідно забезпечити достатню вентиляцію. Зберігати в недоступному для дітей місці!

Інструкція з утилізації

Суміш і затверділий матеріал потрібно утилізувати як будівельні відходи. Матеріал або залишки матеріалу не можна спускати в каналізацію. Паперовий мішок утилізувати як звичайне сміття.

Гарантійний термін та термін придатності

12 місяців від дати виготовлення, зазначений на упаковці, при виконанні правил зберігання і транспортування, які наведені в актуальному описі продукту.

Зберігання

Зберігати у фірмовій (заводській) щільно закритій упаковці в сухому приміщенні на дерев'яних піддонах. Захищати від сонячних променів, уникати заморожування матеріалу.

Увага!

Виробник гарантує відповідність штукатурної суміші зазначеним характеристикам тільки при дотриманні правил зберігання, транспортування та використання наведених в актуальному технічному описі продукту. Виробник не несе відповідальності за неправильне застосування суміші, а також за її використання в інших цілях, що не передбачено технічним описом продукту.

Пакування

Упаковка	Фасування	Кількість одиниць на піддоні
Пластикове відро	25 кг	24 шт.